

防冻型高弹力泳衣浆 HS-923C

性能特点

- 高弹力
- 防冻防水

HS-923 C适用于棉布、弹性混纺面料、泳衣面料、高弹力尼龙面料、功能性运动面料以及没有做过防水处理的梭织面料，适合高档印花产品。

形态	液体
外观	乳白色
活性含量	45 ± 1%
粘度 at 20°C,	90000-100000mPa · s
PH, 25°C	7.0-8.0
建议网目	32-60T
稳定性	一年

使用方法

- 1、适用于手印或者机印，可直接印于织物上面；
- 2、使用前建议添加1-2 %的HS-100，不建议一次性调多浆料，建议在4小时内使用完毕；
- 3、完成工艺后不需要高温烘烤，自然干即可，在条件限制下，可以再用台板上的烘干设备稍微烘干2次，至表面不黏手即可交货。

储存条件

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；
一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
存放温度在5° C至35° C，避免阳光直射；

Contact Information

Hongsui.com

Dongguan City, Guangdong Province

Phone: +86-769-81861355

Fax: +86-769-81861733

Shanghai City

Phone: +86-21-58881978

Email: raymond@hongsuichem.com