

金葱浆 HS-PU850

性能特点

- 手感柔软
- 可做表面加光处理

HS-PU850是一款手感非常柔软的加光浆/金葱浆，可用作表面加光处理，适用于合成革及真皮，胶浆。也可用作表面金属效果，为反光粉、金属粉做载体。

| | |
|-------------|--------------------|
| 形态 | 液体 |
| 外观 | 乳白色 |
| 活性含量 | 40 ± 1% |
| 粘度 at 20°C, | 30000-35000mPa · s |
| PH, 25°C | 7.0-8.0 |
| 建议网目 | 32-80T |
| 稳定性 | 一年 |

使用方法

- 1、适用于手工印刷，印花行业推荐使用32-80 T目网板，建议根据印刷材料的材质和图案的花纹来选择网板的目数；
- 2、使用前建议添加1-2 %的HS-100交联剂，搅拌均匀后使用，可提高耐水牢度；
- 3、自然干燥时温度低于120° C，然后在150° C固化2分钟，12小时后可以测试洗水效果；
- 4、仿金属效果建议配方：90%的HS-PU 850+10%的七彩粉，50%的HS-PU 850 +50%的反光粉

储存条件

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；
一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
存放温度在5° C至35° C，避免阳光直射；

Contact Information

Hongsui.com

Dongguan City, Guangdong Province

Phone: +86-769-81861355

Fax: +86-769-81861733

Shanghai City

Phone: +86-21-58881978

Email: raymond@hongsuichem.com