

# 拔印浆 HS-PUA-A300

HS-PUA-A300属于拔印浆可适用于深色面料的拔白印花

## 性能特点

- 手感柔软
- 牢固度好
- 耐黄度性能优秀

形态	液体
外观	乳白色
活性含量	40 ± 1%
粘度 at 20°C,	40000-50000mPa · s
PH, 25°C	7.5-8.0
建议网目	32-60T
稳定性	一年

## 使用方法

- 1、可适用于手印，也可适用于机印；
- 2、建议向HS-PUA-A300添加5-10 %的拔印粉（加入拔印粉时一定要搅拌至完全分解，为确保拔印效果，加入拔印粉后请尽快使用），拔印1次，刮2-4刀；
- 3、印花后建议在170-180 ° C，机压15-19秒或者在160-200 ° C烘干2分钟即可；

## 储存条件

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；  
 一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；  
 存放温度在5 ° C至35 ° C，避免阳光直射；

## Contact Information

Hongsui.com

Dongguan City, Guangdong Province

Phone: +86-769-81861355

Fax: +86-769-81861733

Shanghai City

Phone: +86-21-58881978

Email: raymond@hongsuichem.com