

产品描述

Ecoexc™ D56是丙烯酸共聚物乳液，可做抗油，抗渗色的封闭清底漆或白底漆，具有良好的防渗色性，对热带木材有良好的封闭性，户内户外均适用。

典型性质

外观	乳白色液体
离子性	阴离子
固含量	42.5±1%
粘度	20-200cps
密度	1.03g/cm ³
PH	4.0-5.0
游离	≤1000ppm
溶解性	部分可溶于冷水和热水
水中溶解度	可混溶
耐光性	7
最低成膜温度	36°C

使用方法

- 1、为了达到理想的成膜效果，D56需要添加成膜助剂，如8%的二丙二醇丁醚；
- 2、建议添加非离子型润湿剂使用；
- 3、该产品冻融性稳定性不稳定；

储存和安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；
一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
存放温度在5°C至35°C，避免阳光直射