

产品描述

Ecoexc™ D57水性塑胶清漆主要成分为含羟基的聚氨酯改性的丙烯酸乳液，设计用于塑料涂层，具有较高的硬度和优良的耐化学性。

典型性质

外观	乳白色液体
离子性	阴离子
固含量	40±1%
粘度	50-300cps
密度	1.0g/cm ³
PH	7.0-7.5
固体中羟基含量	~4.2%
溶解性	冷水易稀释

典型薄膜性能

100%模量	1.5-2.5mpa
抗拉强度	20-30mpa
断裂伸长率	900-1200%

使用方法

- 1、每次使用前摇匀/混合；
- 2、通过喷涂的工艺方法使用；
- 3、自然干12小时或60°C烘干30分钟即可；
- 4、加完固化剂的乳液应在1~2小时内将乳液进行喷涂完，因为H-15为高活性的固化剂，如果将加完固化剂的乳液放置时间过久，乳液有可能已经固化结块。
- 5、将喷涂过D57的材料在60°C进行干燥30min，有利于固化剂更好的固化以得到更好的表面硬度以及成膜效。如果硬度不够可以适当延长干燥时间。

储存和安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在5°C至35°C，避免阳光直射