

## 产品描述

**Ecoexc™ D59**水性塑胶白漆主要成分为丙烯酸-苯乙烯共聚乳液，设计用于塑料涂层，具有较高的硬度和优良的耐化学性。

## 典型性质

外观	白色液体
离子性	阴离子
固含量	40±1%
粘度	20-50cps
密度	1.04-1.05g/cm <sup>3</sup>
PH	7.0-7.5
溶解性	冷水易稀释

## 典型薄膜性能

100%模量	1.5-2.5mpa
抗拉强度	20-30mpa
断裂伸长率	900-1200%

## 使用方法

- 1、每次使用前请摇匀/混合；
- 2、可通过喷涂的工艺方法使用；
- 3、自然干12小时或60°C烘干30分钟即可；
- 4、若需亮光处理，可将喷过D59的材料干燥后再喷涂D57进行亮光处理。

## 储存和安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；  
一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；  
存放温度在5°C至35°C，避免阳光直射