

产品描述

Ecoexc™ IP11属于阴离子型聚碳酸酯水性分散体,适用于要求具有很高的拒水性,且弹性较好、涂膜较软的应用。

典型性质

外观	液体
离子性	阴离子
固含量	40±1%
粘度	< 600mps
密度	1.05g/cm ³
PH	7.0-9.0
粒径	< 150nm

典型薄膜性能

肖氏硬度	40A
拉伸断裂强度	5-35 N/mm ²
延伸率	500-750 %

使用方法

每次使用该产品前请摇匀/混合;

存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方,在密闭容器中的保质期为1年;

一般储存条件:避免热源、辐射、静电以及与食品接触;

存放温度在5°C至35°C,避免阳光直射