

## 产品描述

**HS-111**属于自然干水性PU高光浆，可用作纺织品涂层及印花、皮革表面处理，具有高光及清爽的表面效果，还可用于表面仿金属效果（可为反光粉、金属粉做载体）。

## 典型性质

外观	半透明液体
固含量	40±1%
PH	7.0-8.0
粘度	18000-20000cps
密度	1.045g/cm <sup>3</sup>
建议网目	32-60T

## 典型薄膜性能

100%模量	1.4mpa
抗拉强度	25mpa
断裂伸长率	1500%

## 使用方法

- 1、可适用于手印；
- 2、建议添加1%的HS-100使用，可提高耐水牢度，建议在8小时内使用完毕；
- 3、涂膜后属于防冻型材料，在零下25℃时仍然可保持弹性；
- 4、自然干12小时后可以测试洗水效果；
- 5、推荐配方：90%的HS-111+10%的金属粉，50%的HS-111 +50%的反光粉。

## 存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在5℃至35℃，避免阳光直射；