

## 产品描述

HS-A300属于拔印浆,可应用在深色面料的拔白印花。

## 典型性质

外观	乳白色液体
离子性	阴离子
PH	7.5-8.0
粘度	40000-50000cps
密度	1.045g/cm <sup>3</sup>

## 典型薄膜性能

硬度	80A
抗拉强度	35mpa

## 使用方法

- 1、可手印,也可机印;
- 2、添加5%-8%的拔印粉使用,建议在8小时内使用完;
- 3、温度160℃-200℃,烘干2-3分钟。

## 存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方,在密闭容器中的保质期为1年;  
一般储存条件:避免热源、辐射、静电以及与食品接触;  
存放温度在5℃至35℃,避免阳光直射;