

产品描述

Ecoexc™ 202H是用氯乙烯丙烯酸共聚乳液来调配的防腐铁漆，由于其特殊的分子结构，能形成致密的漆膜，对二氧化碳、氧气和水汽有极低的透过率，在多种底材上有很好的附着力，同时兼顾硬度和柔韧性。由于该树脂有着很好的防腐性能，所以202H防腐漆具有非常优秀的防绣，耐盐雾性能。

典型性质

外观	红色胶状液体
不挥发份, %	50-60
PH	6.0
比重	1.4Kg/m ³
粘度	2W-3W
最低成膜温度	12℃

使用方法

- 1、粘度较大，使用前加入去离子水稀释（建议按漆：水 为9:1），充分搅拌均匀使用；
- 2、使用前有轻微浮色现象属正常现象，搅拌均匀后不影响使用；
- 3、避免化学污染；
- 4、避免受冻结冰或者过热储存，理想储存温度 5-30℃；
- 5、保持密闭，避免乳液干结；
- 6、建议使用之前用筛网过滤；
- 7、避免过度剪切搅拌，避免飞溅泡沫。

存储与安全

- 1、该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、最好的储存在5℃至40℃，避免阳光直射。