

## 产品描述

Ecoexc™ 1032属于脂肪族水性聚氨酯分散体，具有哑光效果。

## 典型性质

外观	乳白色液体
固含量	32±1%
PH	7.5-8.5
比重	1.03-1.05Kg/dm <sup>3</sup>
粒径	> 1000nm
溶解性	冷水易稀释

## 典型薄膜性能

100%模量	1.4 MPA
抗拉强度	15 MPA
断裂伸长率	340 %

## 应用领域

- 1、HS-1032建议用作水性消光整理，不含二氧化硅，所以适合要求优异机械性能（干湿擦牢度）的整理。经过摩擦仍然可保持消光效果，且不会产生泛白现象；
- 2、可用作消光面涂，主要用于纸张、PET/OPP膜、皮革表处层，以及金属和陶瓷的表面处理，可得清爽丰满的触感，哑光度极好；
- 3、在纺织品涂层也可作消光剂使用，以调节哑光度。

## 使用方法

- 1、每次使用前请摇匀/混合；
- 2、可使用非离子或阴离子增稠剂均可使其粘度增加；
- 3、在150-160 °C，烘干60-90秒；
- 4、烘干后，在150°C固化2分钟；

## 存储与安全

- 1、该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、最好的储存在5°C至40°C，避免阳光直射。