

## 产品描述

**Ecoexc™ 1049**属于阴离子型脂肪族聚氨酯水分散体，主要作为底涂用水性树脂，涂膜较软，在皮革和较难附着的底材上，如ABS树脂等都具有优异的附着性和接着性。

## 典型性质

外观	白色半透明液体
固含量	33±1%
PH	7.5-9.0
粘度	≤100mPa·s
粒径	≤100nm
溶解性	可混溶

## 典型薄膜性能

有机溶剂含量	4.5%
延伸率	1000-1500%
玻璃化温度	-45 °C

## 使用方法

每次使用前请摇匀/混合；

## 存储与安全

- 1、该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、最好的储存在5°C至40°C，避免阳光直射。