

产品描述

Ecoexc™H40属于脂肪族水性聚氨酯分散体，可做高光泽度的柔感涂层，特别建议用作纺织涂料配方的外衣、行李、高技术的物品。可适用于皮革、真皮、胶浆的表面加光处理；也可作为反光粉、金属粉做载体，用作表面金属效果。

典型性质

外观	液体
固含量	40±1%
PH	7.0-8.5
密度	1.05g/cm ³
溶解性	冷水易稀释

典型薄膜性能

100%模量	1.4MPA
抗拉强度	35MPA
断裂伸长率	1500%

使用方法

- 1、建议添加1%的HS-100氮丙啶交联剂使用，并在4小时内使用完成；
- 2、可适用于手工打印；
- 3、完成工艺后，无需烘干，自然晾干即可。

存储与安全

- 1、该产品的存放有效期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、最好的储存在5°C-30°C，避免接触高温。