

产品描述

Ecoexc™H41是一款具有弹性的高光树脂,可用作纺织品涂层及印花工艺、合成革和真皮的表面高光处理;还可用作表面金葱、仿金属效果,可为反光粉、珠光、金属粉做载体。

典型性质

外观	半透明液体
固含量	40±1%
PH	7.0-8.5
密度	1.045g/cm ³
溶解性	冷水易稀释

典型薄膜性能

100%模量	1.4MPA
抗拉强度	35MPA
断裂伸长率	1500%

使用方法

- 1、用于印花工艺,推荐添加1%的HS-100氮丙啶交联剂使用;
- 2、用作表面高光或仿金属效果,推荐添加8-25%的金属粉、反光粉、珠光粉等;

存储与安全

- 1、该产品的存放有效期为1年;
- 2、一般储存条件:避免热源、辐射、静电以及与食品接触;
- 3、最好的储存在5°C-30°C,避免接触高温。