

产品描述

Ecoexc™ 523属于哑光树脂，在PET基材上拥有出色的附着性和耐刮性，特别推荐用于PET材料。

典型性质

外观	乳白色液体
固含量	32±1 %
密度	~1.045 kg/m ³
PH	7.0-8.0
离子性	阴离子
溶解性	冷水易稀释

典型薄膜性能

抗拉强度	15-25mpa
断裂伸长率	500-800%
100%模量	1.5-2.5 MPA

使用方法

- 1、每次使用前摇匀或者混合均匀；
- 2、需要添加2%的HS-100及2%的TH20助剂使用；
- 3、可通过凹版印刷、圆网和刮刀等工艺方法使用。

存储和安全

- 1、该产品应当存储在阴凉的环境，在密闭容器中的保质期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、存放温度在5°C至40°C，避免阳光直射。