

## 产品描述

**Ecoexc™ 555**属于专为丝光面料和防水面料等较难附着面料而开发的一款树脂,因其具有优异的附着力而适用于像丝光棉这类较难附着的丝光面料以及真丝面料、尼龙面料、防水面料。

## 典型性质

外观	乳白色液体
固含量	40±1 %
密度	1.05 kg/m <sup>3</sup>
PH	7.0-8.0
粘度	80000-90000 cps
溶解性	冷水易稀释

## 典型薄膜性能

100%模量	1.4MPA
抗拉强度	35MPA
断裂伸长率	1200%

## 使用方法

调配丝光棉打底浆时,建议添加2-3 %的HS-100氮丙啶交联剂使用,完成手工印刷后,在130°C,烘干2分钟即可。

## 存储和安全

- 1、该产品应当存储在阴凉的环境,在密闭容器中的保质期为1年;
- 2、一般储存条件:避免热源、辐射、静电以及与食品接触;
- 3、存放温度在5°C至40°C,避免阳光直射。