

产品描述

Ecoexc™ 623属于脂肪族聚氨酯分散体，可做低光泽度的耐刮涂层。与适当的固化剂交联时，可获得良好的耐化学性，可用作消光面涂，主要用于PET/OPP膜、皮革表处层、纸张，以及陶瓷的表面处理，可得清爽丰满的触感，哑光度极好。也可与其他树脂组合膜涂料，可以用于汽车内饰涂层，也可用于一般的塑料涂层。

典型性质

外观	乳白色液体
固含量	35±1%
密度	~1.04 kg/m ³
PH	7.0-8.5
粘度	400-1000 cps
溶解性	可混溶

使用方法

- 1、每次使用前摇匀/混合；
- 2、建议添加3%的HS-100助剂使用，并在4小时内使用完毕。

存储与安全

- 1、该产品应当存储在阴凉的环境，在密闭容器中的保质期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、存放温度在5°C至40°C，避免阳光直射。