

产品描述

Ecoexc™HS-901是一款可用调制裂纹浆的裂纹树脂，可根据需求控制裂纹大小。

典型性质

外观	乳白色液体
固含量	40±1%
PH	7.0-8.0
密度	1.45 g/cm ³

典型薄膜性能

100%模量	1.4MPA
断裂伸长率	1500%
耐光性	7

使用方法

每次使用前请搅拌或混合。

存储与安全

- 1、该产品的存放有效期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、最好的储存在5°C-30°C，避免接触高温。