

产品描述

Ecoexc™OP888是一款聚氨酯水性分散体。主要用于适合要求优异机械性能的水性哑光整理，具有高消光效果及良好的透气性，无发白效果；**OP888**不含二氧化硅，特别建议用于纺织品后整理，需要优异的机械强度；哑光面涂。

典型性质

外观	乳白色液体
固含量	32±1%
PH	7.0-9.0
粘度	500-900cps
相对密度	1.03-1.05 kg/l

应用领域

白色leneta 50µm薄膜60°光泽度 (GU)	3.2
黑色leneta 50µm薄膜60°光泽度 (GU)	1.5
干/湿摩擦牢度	良好

使用方法

- 1、如需提高产品性能，建议在涂层浆中加入5-10%的H-9，并在150-160 °C，烘干60秒至90秒；
- 2、在大规模生产使用之前，建议先进行初步试验，并评估是否产品符合客户的要求。

存储与安全

- 1、该产品的存放有效期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、最好的储存在5°C-30°C，避免接触高温。