

产品描述

Ecoexe™ T54阴离子聚碳酸酯型的高硬度脂肪族聚氨酯水分散体, 用作室外用途的高性能（硬涂层）外观面漆

典型性质

固含量	38 %
PH	8
粘度（25℃）	150 cps.

典型薄膜性能

100%模量	-- mpa
抗拉强度	40 mpa
伸长率	100 %
硬度（Köning）	125"

存储和安全

Ecoexe™ T54应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5°C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexe™ T54**暴露于温度接近 0°C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。