

产品描述

Ecoexe™ T151是一款阴离子型脂肪族聚氨酯水分散体，固含量高，耐水性佳。

典型性质

固含量	50 %
PH	8
粘度（25℃）	<1000 cps.

典型薄膜性能

100%模量	1.0 mpa
抗拉强度	1.6 mpa
伸长率	850 %
硬度（邵A）	46

存储和安全

Ecoexe™ T151 应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5°C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexe™ T151** 暴露于温度接近 0°C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。