

## 产品描述

---

脂肪族羟基官能聚碳酸酯型聚氨酯分散体, 无助溶剂, 具有良好的耐化学性以及抗刮伤性能, 适合制备触感极佳的柔性涂料。

## 典型性质

---

固含量	53 %
PH	7.2-8.2
粘度 (23°C)	300-1500 mPas

## 典型薄膜性能

---

密度 (20°C)	1.07g/ml
OH含量	1.0%
最低成膜量 (MFT)	<0°C

## 存储和安全

---

**Ecoexc™ T-230**应在室温下存放于紧闭密封的容器中, 并防止温度低于 5°C。如同大多数乳液, 不应将 **Ecoexc™ T-230**暴露于温度接近 0°C 的环境, 因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施, 包括适当的通风和喷涂时使用的面具。