

## 产品描述

---

阴离子型脂肪族聚氨酯分散体，适用于制备纺织涂层，优异的耐水解性。

## 典型性质

---

固含量	50 %
PH	7
密度（23℃）	1.1g/cm <sup>3</sup>

## 典型薄膜性能

---

100%模量	0.9 mpa
抗拉强度	10mpa
伸长率	1100 %

## 存储和安全

---

**Ecoexc™ T-239**应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5°C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexc™ T-239**暴露于温度接近 0°C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。