

产品描述

阴离子聚醚型聚氨酯水分散体，对各种基材均有较好的附着力；杰出的耐水解性能。

典型性质

固含量	35 %
PH	8
粘度（25℃）	<500 cps.

典型薄膜性能

100%模量	1.5 mpa
抗拉强度	25mpa
伸长率	1000 %

存储和安全

Ecoexc™ T-133应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5°C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexc™ T-133**暴露于温度接近 0°C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。